

Effectglimmer



必要資材

- ・アルシカラー 色付き(accs2225) 180 - 230 ml/ 一塗
- ・エフェクト グリマー 60 - 80 g/m²

VERARBEITUNG



均等な仕上げになるようにマスキングテープを使用しトップコートの上を大きく区分けします。



よく乾燥させたトップコートの上に、アルシカラー (accs 2225) を少なくとも2回塗布します。



アルシカラー2回目の塗布後、直ちにアルセコ 漏斗ガンとコンプレッサーを使用し、低空気圧下でエフェクトグリマーを吹付けます。

備考: 2mmの骨材を含むトップコートと明るい色合いのアルシカラーが最も効果的です。
60~80 g/m²の推奨密度を超えないで下さい。使用する前に設計条件確認して下さい。