

## 小春日和



### 必要資材

- ・アルシリトSc カーボン F 約 1.0 kg/m<sup>2</sup> 塗り厚による
- ・アルシカラーSc (accs 1711) 180 - 230 ml/m<sup>2</sup>
- ・アルシカラー メタリック Indian Summer 150 - 170 ml/m<sup>2</sup>

### VERARBEITUNG



1層目のアルシリトSc カーボン Fをこてで厚さ1～2mm程度に塗布し、ベースコートの凹凸を滑らかにします。



2層目のアルシリトSc カーボンFを1層目より薄く塗布し、1～2時間後に(天候など必要に応じて)水を付けたスポンジで表面を撫でて平滑にします。



24時間以上経過し完全に乾燥させた後に、全面にアルシカラーSc (accs 1711)を塗布します。その後、アルシカラー メタリック インディアンサマーを塗布します。同系色を組合せることで深みが出て立体感が出ます。

備考: 特に均一な表面は、1層目が塗り残しがなく平滑に塗布させることにより得られます。